

Silicone translucide - conforme FDA



Qualité	MPQ
Dureté	60° Shore A ± 5°
Tenue aux températures	-60 / +220 °C

Application:

- Food Processing
- Gasket Cutting Industry
- Machine Manufacturers

Caoutchouc silicone (MPQ) Le caoutchouc silicone a une excellente résistance aux températures extrêmes. Des températures jusqu'à 200 °C ont peu d'effet sur les propriétés physiques de l'élastomère. Cependant, il a une faible résistance à la traction, à la déchirure, à l'abrasion et peu de résistance à la vapeur. En revanche, il a une très bonne résistance aux UV, à l'ozone, aux gaz. Il offre une bonne isolation électrique ; il est imperméable et n'est pas collant .

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	3901000120	1,00	1.200	10.000	Transparentes	1,25kg
	3901500120	1,50	1.200	10.000	Transparentes	1,88kg
	3902000120	2,00	1.200	10.000	Transparentes	2,50kg
	3903000120	3,00	1.200	10.000	Transparentes	3,75kg
	3904000120	4,00	1.200	10.000	Transparentes	5,00kg
	3905000120	5,00	1.200	10.000	Transparentes	6,25kg
	3906000120	6,00	1.200	10.000	Transparentes	7,50kg
	3908000120	8,00	1.200	5.000	Transparentes	10,00kg
	3910000120	10,00	1.200	5.000	Transparentes	12,50kg