

Silicone rouge - conforme FDA



Qualité	MPQ
Dureté	60 ° Shore A ± 5 °
Tenue aux températures	-60 / +220 °C

Application:

- Food Processing
- Gasket Cutting Industry
- Machine Manufacturers

Caoutchouc silicone (MPQ) Le caoutchouc silicone a une excellente résistance aux températures extrêmes. Des températures jusqu'a 200 °C ont peu d'effet sur les propriétés physiques de l'élastomère. Cependant, il a une faible résistance à la traction, à la déchirure à l'abrasion et peu de résistance à la vapeur. En revanche, il a une très bonne résistance aux UV, à l'ozone, aux gaz. Il offre une bonne isolation électrique ; il est imperméable et n'est pas collant .

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	4501000120	1,00	1.200	10.000	Rouge	1,25kg
	4501500120	1,50	1.200	10.000	Rouge	1,88kg
	4502000120	2,00	1.200	10.000	Rouge	2,50kg
	4503000120	3,00	1.200	10.000	Rouge	3,75kg
	4504000120	4,00	1.200	10.000	Rouge	5,00kg
	4505000120	5,00	1.200	10.000	Rouge	6,25kg
	4506000120	6,00	1.200	10.000	Rouge	7,50kg
	4508000120	8,00	1.200	5.000	Rouge	10,00kg
	4510000120	10,00	1.200	5.000	Rouge	12,50kg