

Polyuréthane PU 90° Shore



Qualité	PU
Dureté	90° Shore A ± 5° (DIN 53519)
Tenue aux températures	-40 / +70 °C

Application:

- Food Processing
- Gasket Cutting Industry
- Machine Manufacturers

Polyurethane (PU) L'Elastomère polyuréthane a une tenue remarquable aux températures modérées. Il a une bonne résistance à la traction, à la déchirure et une bonne capacité de support de charge. Il résiste bien aux huiles, à certains solvants, aux graisses, à l'ozone, aux UV et aux intempéries. Faible résistance aux acides et aux alcalis.

Image	SKU	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Weight
	5802000102	2,00	1.000	2.000	Marron	2,50kg
	5803000103	3,00	1.000	2.000	Marron	3,75kg
	5804000104	4,00	1.000	2.000	Marron	5,00kg
	5805000105	5,00	1.000	2.000	Marron	6,25kg
	5806000106	6,00	1.000	2.000	Marron	7,50kg
	5808000108	8,00	1.000	2.000	Marron	10,00kg
	5810000110	10,00	1.000	2.000	Marron	12,50kg
	5812000112	12,00	1.000	2.000	Marron	15,00kg
	5815000115	15,00	1.000	2.000	Marron	18,75kg
	5820000120	20,00	1.000	2.000	Marron	25,00kg
	5825000130	25,00	1.000	2.000	Marron	31,25kg